

## Фарбування ззовні, лазур, антисептик, 2 шари, водна основа

### Lignovit Primo + Lignovit Lasur + Lignovit Lasur

Перед початком роботи обов'язково ознайомтесь з технічними описами продуктів, лінки на описи вказані в таблиці технологічної карти.

#### Характеристики системи





Вологість деревини: 12-15%

Температурний режим: 15-25 °C (не нижче +10°C)

Деревина: **Хвойні породи, Сосна**

Сфера застосування: **Житлове домобудівництво з дикою та оціліндрованного брусу, стропільні системи**

Система покриття: **Кольорова матова**

№	Процес	Значення
1	<b>Підготовка основи</b>	
	Шліфування в напрямку волокон, ретельно видалити пилю, смоли і смоляні кишень, гострі кромки повинні бути закруглені	80 зерно
2	<b>Нанесення антисептику <a href="#">Lignovit Primo</a></b>	
	Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	100 мл/м <sup>2</sup>
3	<b>Сушка <sup>2)</sup></b>	4 годин
4	<b>Проміжне шліфування</b>	280 - 320 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пилю, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	
5	<b>Нанесення першого шару <a href="#">Lignovit Lasur</a></b>	
	Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	100 мл/м <sup>2</sup>
6	<b>Сушка <sup>2)</sup></b>	3 - 4 годин
7	<b>Проміжне шліфування</b>	280 - 320 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пилю, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	
8	<b>Нанесення другого фінішного шару <a href="#">Lignovit Lasur</a></b>	
	Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	80 - 100 мл/м <sup>2</sup>
9	<b>Сушка <sup>2)</sup></b>	12 годин

#### Важливо!

1) В технологічній карті вказані рекомендовані орієнтовні витрати матеріалу.

2) Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним, він залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної атмосферної вологості, тиску.

Кінцевий колір покриття залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення / ґрунтовки та кольору фінішного покриття.

Для точного визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на вашій деревині.

Ця технологічна карта створена на основі даних виробника матеріалу ADLER, а також нашого досвіду застосування. Дані технологічної карти можуть бути скориговані в залежності від особливостей об'єкту, обладнання або потреб замовника.

Актуальні версії технічних описів продуктів розміщені на наших сайтах.