

Фарбування тераси, олія, 2 шари, без антисептика Pullex Bodenöl + Pullex Bodenöl

Перед початком роботи обов'язково ознайомтесь з технічними описами продуктів, лінки на описи вказані в таблиці технологічної карти.

Характеристики системи




Вологість деревини: **12-15%**

Температурний режим: **15-25 °C (не нижче +5°C)**

Деревина: **Модрина, Тик, Бангкірай, Сосна**

Сфера застосування: **Тераси, дерев'яні горизонтальні поверхні**

Система покриття: **Кольорова матова**

№	Процес	Значення
1	Підготовка основи	
	Шліфування в напрямку волокон, ретельно видалити пил, смоли і смоляні кишень, гострі кромки повинні бути закруглені	60 - 80 зерно
2	Нанесення першого шару Pullex Bodenöl	
	Нанесення пензликом ¹⁾	80 мл/м ²
	Для нижньої сторони терасної дошки достатньо одного шару, для верхньої та бокових сторін необхідно два шари	
3	Сушка ²⁾	12 годин
4	Нанесення другого фінішного шару Pullex Bodenöl	
	Нанесення пензликом ¹⁾	70 мл/м ²
5	Сушка ²⁾	12 годин

Важливо!

¹⁾ В технологічній карті вказані рекомендовані орієнтовні витрати матеріалу.

²⁾ Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним, він залежить від основи, товщини шару, температури, повітрообміну, відносної атмосферної вологості, тиску.

Кінцевий колір покриття залежить від кольору деревини, кількості нанесеного матеріалу, кольору просочення / ґрунтовки та кольору фінішного покриття.

Для точного визначення кінцевого кольору рекомендується нанести пробний зразок покриття на вашій деревині.

Ця технологічна карта створена на основі даних виробника матеріалу ADLER, а також нашого досвіду застосування. Дані технологічної карти можуть бути скориговані в залежності від особливостей об'єкту, обладнання або потреб замовника.

Актуальні версії технічних описів продуктів розміщені на наших сайтах.

обладнання або потреб замовника.

Актуальні версії технічних описів продуктів розміщені на наших сайтах.