

## Покриття олією меблів, кольорове, 3 шари Legno-Color + Legno-Öl + Legno-Öl

Перед початком роботи обов'язково ознайомтесь з технічними описами продуктів, лінки на описи вказані в таблиці технологічної карти.

### Характеристики системи

Вологість деревини: **10%**













Температурний режим: **15-25 °C (не нижче +10°C)**





Деревина: **Масив, шпон**

Повітрообмін: **3-4 рази в годину**

Сфера застосування: **Підлога, паркет**

Система покриття: **Кольорова олія**

№	Процес	Значення
1	<b>Підготовка основи</b>	
	 Ступеневе шліфування, листяні породи, меблі	150;180 зерно
	 Ступеневе шліфування, листяні породи, підлога	120;150 зерно
3	 <b>Нанесення першого шару кольорової олії <a href="#">Legno-Color</a></b>	
	 Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
	 Нанесення валиком <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
	Олія готова до застосування, через 5-7 хвилин після нанесення круговими рухами втирати масло в пори, а потім стерти залишки олії насухо	
	 Для більш швидкого висихання розводиться розчинником, час висихання 12-24 години <a href="#">PUR Hardener 8419</a>	0 - 5 %
3	<b>Сушка <sup>2)</sup></b>	48 годин
4	 <b>Проміжне шліфування</b>	280 - 360 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пил, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	
5	 <b>Нанесення другого шару олії прозорої олії <a href="#">Legno-Öl</a></b>	
	 Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
	 Нанесення валиком <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
	Олія готова до застосування	
6	 <b>Сушка <sup>2)</sup></b>	12 годин
7	 <b>Проміжне шліфування</b>	280 - 360 зерно
	Не допускати прошліфовку, ретельно видалити пил, шліфовку проводити безпосередньо перед нанесенням наступного шару	

8		<b>Нанесення фінішного шару олії прозорої олії <u>Legno-Öl</u></b>	
		Нанесення пензликом <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
		Нанесення валиком <sup>1)</sup>	30 - 50 г/м <sup>2</sup>
Олія готова до застосування, через 5-7 хвилин після нанесення круговими рухами витрати масло в пори, а потім стерти залишки олії насухо			
9		<b>Сушка <sup>2)</sup></b>	12 годин
Повністю сухий приблизно через 7 днів			

## Важливо!

<sup>1)</sup> В технологічній карті вказаний рекомендовані орієнтовні витрати матеріалу. Витрата з урахуванням втрат залежить від форми виробу, фарбувального обладнання і в середньому може бути більшою на 30-40%.

<sup>2)</sup> Час висихання (при 23°C і відносній вологості 50%) є орієнтовним, він залежить основи, товщини шару, температури, повітрообміну та відносної атмосферної вологості, а також специфіки наступних операцій.

При застосуванні олії слід пам'ятати, що ганчірки просочені олією можуть самозайматись. Усі ганчірки, які були використані, потрібно сушити в розгорнутому вигляді або замочувати у воді.

Ми рекомендуємо, перед початком виробництва, виготовити зразок на оригінальній деревині.

Фінішний відтінок кольору залежить від тонування продукту, кількості нанесеного матеріалу, природного кольору деревини та шліфування.

Проміжне шліфування слід виконувати безпосередньо перед нанесенням наступного шару лаку, щоб забезпечити хорошу проміжну адгезію.

Ця технологічна карта створена на основі даних виробника матеріалу ADLER, а також нашого досвіду застосування. Дані технологічної карти можуть бути скориговані в залежності від особливостей об'єкту, обладнання або потреб замовника.